

SICHERHEIT MIT SYSTEM



Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme.

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitten den Prospekten und technischen Unterlagen der Hersteller

sowie den aktuellen technischen Merkblättern:

Außenputz auf Ziegelmauerwerk

Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage Ausgabe 2004

Einbauen und Verputzen von Polystyrol-Hartschaumplatten

| Aussenwand aus Planziegel oder Blockziegel | | Aussenputz | | | |
|--|---------------------------------|------------|---|----------|----------|
| Wärmeleitzahl (W/mK) | Rohdichte (kg/dm ³) | Sockelputz | Fassaden-Unterputz | Oberputz | Anstrich |
| 0,07 - 0,10 | 0,60 - 0,65 | SP 630 | Ultra-Leicht-Putz 690 | OPTIMAL | EG-Farbe |
| 0,10 - 0,11 | 0,60 - 0,65 | SP 630 | Ultra-Leicht-Putz 690 | OPTIMAL | EG-Farbe |
| 0,12 - 0,14 | 0,6 - 0,8 | SP 630 | Ultra-Leicht-Putz 690 SP 670 + Gewebespachtelung | OPTIMAL | EG-Farbe |
| ≥ 0,14 | 0,7 - 0,8 | SP 630 | SP 670 LP Ultra-Leicht-Putz 690 | OPTIMAL | EG-Farbe |

Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD-System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).

Wichtige Voraussetzungen: Mauerwerk n. DIN 1053 hergestellt mit korrektem Überbindemaß $\geq 0,4$ der Steinhöhe, Stoßfugen < 6 mm, Vermörtelung mit Dünnbettmörtel MG III oder LM 21 nach MG II a, Fehlstellen und Ausbrüche rechtzeitig vor dem Verputzen schließen.

Auftrag des Unterputzes in zwei Arbeitsgängen frisch in frisch. Mindeststandzeiten vor der Edelputzbeschichtung beachten.

Haftbrücken (z. B. für Schaumplatten) und Grundierungen (z. B. Aufbrennsperre) sind nicht berücksichtigt!

"Mein Ziegelhaus": Ziegelwerk Bellenberg

JUWÖ Poroton-Werke

Ziegelwerk Klosterbeuren

Ziegelwerk Stengel

Zeller Poroton

Bei Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.

Stand 20.05.2010 Schr.