

Ziegel Bezeichnung	Rohdichte	Wärmeleitzahl	Sockelputz		Unterputz	Oberputz ⁽⁴⁾	Anstrich ⁽⁵⁾
	(kg/dm ³)	(W/mK)					
Aussenwände aus Planziegel							
Plan SX Plus⁽¹⁾	0,55	0,09	SLP, it.	SLP	MEP FL ⁽²⁾ , MEP-it. ⁽³⁾ , MEP leicht ⁽³⁾	Alle mineralischen SCHWENK Oberputze sowie SCHWENK Silikat- und Silikonharzputz	SCHWENK Silikonharz-, Silikat-, und Dispersionsfinish
Plan SX 11⁽¹⁾	0,6	0,11	SLP, it.	SLP	MEP FL ⁽²⁾ , MEP-it. ⁽²⁾ , MEP leicht ⁽²⁾	Alle mineralischen SCHWENK Oberputze sowie SCHWENK Silikat- und Silikonharzputz	SCHWENK Silikonharz-, Silikat-, und Dispersionsfinish
Plan T 14⁽¹⁾	0,7	0,14	SLP, it.	SLP	MEP FL, MEP-it., MEP leicht	Alle mineralischen SCHWENK Oberputze sowie SCHWENK Silikat- und Silikonharzputz	SCHWENK Silikonharz-, Silikat-, und Dispersionsfinish
Plan T 16⁽¹⁾	0,8	0,16	SLP, it.	SLP	MEP FL, MEP-it., MEP leicht, MEP plus	Alle mineralischen SCHWENK Oberputze sowie SCHWENK Silikat- und Silikonharzputz	SCHWENK Silikonharz-, Silikat-, und Dispersionsfinish
Aussenwände aus Blockziegel							
Block SX 12⁽¹⁾	0,65	0,12	SLP, it.	SLP	MEP FL ⁽²⁾ , MEP-it. ⁽²⁾ , MEP leicht ⁽²⁾	Alle mineralischen SCHWENK Oberputze sowie SCHWENK Silikat- und Silikonharzputz	SCHWENK Silikonharz-, Silikat-, und Dispersionsfinish
Block T 14⁽¹⁾	0,7	0,14	SLP, it.	SLP	MEP FL, MEP-it., MEP leicht	Alle mineralischen SCHWENK Oberputze sowie SCHWENK Silikat- und Silikonharzputz	SCHWENK Silikonharz-, Silikat-, und Dispersionsfinish
Block Unipor Z⁽¹⁾	0,8	0,16	SLP, it.	SLP	MEP FL, MEP-it., MEP leicht, MEP plus	Alle mineralischen SCHWENK Oberputze sowie SCHWENK Silikat- und Silikonharzputz	SCHWENK Silikonharz-, Silikat-, und Dispersionsfinish

Voraussetzung ist die Ausführung des Mauerwerks nach DIN 1053 bzw. gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des Steinherstellers

⁽¹⁾ Keine Einschränkung! Bei Durchfeuchtung des Mauerwerks und bei Fassadenoberflächen der Schlagregenbeanspruchungsgruppe III (DIN 4108- 3) empfehlen wir eine zusätzliche Gewebespachtelung

⁽²⁾ Empfehlung: Zusätzliche Gewebespachtelung auf der Wetterseite

⁽³⁾ Grundputzausführung mit allseitiger, zusätzlicher Gewebespachtelung

⁽⁴⁾ Keine Einschränkungen bei Oberputzen der Körnung ≥ 2 mm; bei Oberputzen < 2 mm ist eine allseitige, zusätzliche Gewebespachtelung erforderlich

⁽⁵⁾ Bei Schwenk Edelkratzputz ist kein Anstrich erforderlich

Bei von der DIN 1053 abweichenden Objektgegebenheiten Beratung vor Ort anfordern