

PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-864

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für tragende Innenwände**

PFZ Planfüllziegel 0,8/12

Wanddicke d = 175 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planfüllziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-864.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-864 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm³
(Füllbeton C20/25; 0-16 Konsistenz F3 - 5)

Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,96 \text{ W/(mK)}$

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 4,7 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

PFZ Planfüllziegel 0,8/12

d = 175 mm; 9 DF (373/175/249 mm)

..... m²

PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-864

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für tragende Innenwände**

PFZ Planfüllziegel 0,8/12

Wanddicke d = 240 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planfüllziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-864.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-864 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm³
(Füllbeton C20/25; 0-16 Konsistenz F3 - 5)

Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,96 \text{ W/(mK)}$

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 4,7 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

PFZ Planfüllziegel 0,8/12

d = 240 mm; 9 DF (373/240/249 mm)

..... m²

PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-864
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände

PFZ Planfüllziegel 0,8/12
 Wanddicke d = 300 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
 Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planfüllziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-864.
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-864 und der DIN EN 1996 zu vermauern.
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
 Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm³
 (Füllbeton C20/25; 0-16 Konsistenz F3 - 5)
Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,96 W/(mK)
Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 4,7 MN/m²

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

PFZ Planfüllziegel 0,8/12
 d = 300 mm; 9 DF (373/300/249 mm)

..... m²